

# ADAPTADOR BRIDA

- ASTM A 536 – Especificaciones estándar para fundición de hierro dúctil, Grado 65-45-12
- Esfuerzo tensil, mínimo 4,481 bar (65,000 psi)
- Límite de elasticidad, mínimo 3,102 bar (45,000 psi)
- Elongación en 50 mm (2"), mínimo 12%
- ASTM A 153 – Especificación estándar para galvanizado en caliente



**Figura 71**

**ADAPTADOR BRIDA**

7120S	71 Adaptador Brida Ran 2" Mca. Grinnell
7125S	71 Adaptador Brida Ran 2 1/2" Mca. Grinnell
7130S	71 Adaptador Brida Ran 3" Mca. Grinnell
7140S	71 Adaptador Brida Ran 4" Mca. Grinnell
7160S	71 Adaptador Brida Ran 6" Mca. Grinnell
7180S	71 Adaptador Brida Ran 8" Mca. Grinnell
7110S	71 Adaptador Brida Ran 10" Mca. Grinnell
7112S	71 Adaptador Brida ran 12" Mca. Grinnell